

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE****BOKSIT (ROTARY KILN)**

	ZAGARANTOVANI REZULTATI	TIPICNI REZULTATI
AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	85,00 % MIN.	87,20 % MAX.
FE <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,40 % MIN.	1,40 % MAX.
TiO <sub>2</sub>	3,00 % MIN.	3,58 % MAX.
CAO	0,30 % MIN.	0,21 % MAX.
MGO	0,20 % MIN.	0,12 % MAX.
K <sub>2</sub> O	0,15% MIN.	0,22 % MAX.
B.D.	3,12% MIN.	3,17% MAX.